



## FICHA TÉCNICA

PRODUTO: MEGAPRIMER – CODIGO: 210

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO: Produtos desenvolvidos a base de resinas alquídicas semi-secativas, pigmentos orgânicos, inorgânicos e cargas inertes, solventes aromáticos e alifáticos. Não contem benzeno.

APLICAÇÃO: Produto desenvolvido para pinturas metais primer fosco, como fundo para receber pintura acabamento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Cor</b>	<b>Cinza, vermelho óxido, preto e grafite.</b>
<b>Acabamento</b>	<b>Fosco</b>
<b>Peso específico</b>	<b>0,970 – 1,10 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Poder de cobertura</b>	<b>5,0 placa 7</b>
<b>Viscosidade de fornecimento</b>	<b>40 – 60 Seg. (25°C Ford 4)</b>
<b>Não voláteis</b>	<b>40 a 45%</b>
<b>Fineza</b>	<b>4 H</b>
<b>Diluyente</b>	<b>Para sintético/aguarrás</b>
<b>Diluição</b>	<b>15 a 20%</b>
<b>Viscosidade de aplicação</b>	<b>18 a 20 seg. (25°C Ford 4)</b>
<b>Substrato de aplicação</b>	<b>Metálica</b>
<b>Tipo de secagem</b>	<b>Oxidativa</b>
<b>Secagem ao toque</b>	<b>30 a 60 minutos</b>
<b>Secagem final</b>	<b>12 horas</b>
<b>Rendimento teórico</b>	<b>40 a 45 m<sup>2</sup> por galão/demão</b>
<b>Repintura</b>	<b>Após 8 horas</b>

Aplicação – Pistola convencional / Air-Less / Rolo de lã / Trincha

Espessura – Película úmida de 60 a 70 microns.

### OBSERVAÇÕES

- O rendimento da pintura é variável de acordo com a diluição, tipo de substrato e método de aplicação.
- Dados baseados em fórmulas básicas, qualquer formulação especial poderá alterar as características do produto.
- Maiores informações sobre o uso ou duvidas sobre este produto consulte o nosso departamento técnico, telefone (11) 4544-1069 / 4544-1698.